

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/pianka-pistoletowa-tytan-750ml-pcv-p-4629.html>

PIANKA PISTOLETOWA TYTAN 750ML PCV

Cena	59,17 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	PIA PI TPCV
Kod producenta	PPT-PI-PC-AL-075
Kod EAN	5907516982637

Opis produktu

PIANA PISTOLETOWA do PCV

Jednokomponentowa piana poliuretanowa przeznaczona do izolacji, uszczelniania, montażu, wygłuszania i klejenia.

ZALETY:

- * Doskonała przyczepność do PCV i typowych materiałów budowlanych
- * Wysoka wydajność
- * Nisko-rozprężna formuła, nie wypacza profili i zapewnia dokładne wypełnienie szczelin.
- * Doskonała termoizolacyjność i dźwiękochłonność
- * Odporność na powstawanie pleśni i grzybów

ZASTOSOWANIE:

- * osadzanie drzwi i okien
- * izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania
- * klejenie i izolowanie paneli ściennych, blach falistych, dachówek itp.
- * łączenie prefabrykowanych elementów drewnianych w konstrukcjach szkieletowych * izolacja cieplna dachów i stropodachów
- * wypełnianie szczelin między płytami styropianowymi przy izolacji termicznej budynków
- * wygłuszanie i uszczelnianie ścian działowych , kabin samochodowych i łodzi

DANE TECHNICZNE:

- * Skład: 4,4-diizocyjanian difenylometanu propan-butan (dwufenylometan-4,4'-diizocyjanat) propelanty
- * Kolor: jasno żółty
- * Czas krzepnięcia (pyłosuchość): 5 - 7 min (przy: 20°C i 60% RH)
- * Czas wstępnej obróbki: 45 min (przy: 93% RH i 18 h przy 15% RH)
- * Czas pełnego utwardzenia: 24 h
- * Temperatura pracy (podłoża) 0°C < +30°C (optymalna +20°C)
- * Temperatura puszek >0°C
- * Odporność termiczna (po utwardzeniu) -60°C do + 100°C
- * Gęstość: 0,022 - 0,025 g/cm³ (22 - 25 kg/m³)-PN-EN ISO 845
- * Stabilność wymiarów (kurczliwość): 0 - 1 % (przy 23°C, 50% RH, 24 godziny)
- * Chłonność wody: <0.6% (po 24 godzinach)-DIN 53428
- * Wytrzymałość: 220 kPa (na rozrywanie)-DIN 53455
- * Przyczepność do PCV: 120 kPa
- * Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,036 W/mK-DIN 52612
- * Palność: B3 (DIN 4102)
- * Struktura komórkowa: 65-75% zamkniętych komórek -DIN ISO 4590
- * Rozpuszczalniki (przed utwardzeniem): aceton